QUINAL
UIMICA INDUSTRIAL DE AMERICA L.A.M.

FICHA TÉCNICA

Cemento Blanco Quinal

Descripción:

Cemento blancode alta pureza fabricado bajo estricto control de calidad, libre de impurezas como hierro u otros componentes que alteran su color. Ideal para aplicaciones estructurales, decorativas y arquitectónicas.

Aplicaciones:

- Estructuras de concreto: losas, zapatas, castillos, columnas.
- Acabados ornamentales y artísticos.
- Compatible con pigmentos, agregados y aditivos.

Características Técnicas:

Propiedad	Valor	Unidad
Resistencia a compresión 7 días	20	N/mm^2
Resistencia a compresión 28 días	30	N/mm^2
Fraguado inicial	45	min
Fraguado final	600	min
Expansión en autoclave	0.8	%
Contracción en autoclave	0.2	%
Blancura	70	%

Proporciones por kg de cemento:

Aplicación Muros y	Arena (kg)	Grava (kg)	Agua (L)
pisos Castillos y	0.34	0.34	0.12
dalas Losas y	0.22	0.22	0.10
zapatas Columnas	0.16	0.16	0.07
y techos	0.14	0.14	0.05

Modo de uso:

1. Mezcle el cemento con arena y grava en una superficie limpia.
2. Agregue agua libre de impurezas hasta obtener la consistencia deseada.
3. Coloque la mezcla y compacte mediante vibrado o varillado.
4. Cure el concreto manteniéndolo húmedo durante al menos 7 días.

Recomendaciones:

- Mantener los sacos en lugares secos y limpios.
- Evitar golpes y perforaciones en el empaque.
- No colocar los sacos directamente sobre el suelo.
- Utilizar agregados limpios y de buena calidad.

QUINAL
UIMICA INDUSTRIAL DE AMERICA L.A.M.